



Uffici commerciali:
Marina: tel. +39.010.5472.200
Biocarburanti: tel. +39.010.5472.240
Combustibili e Bitumi: tel. 010.5472.243

Uffici Amministrativi
 Via Brigata Liguria, 3/10
 16121 Genova
 tel. + 39.010.5472.350

Stabilimento
 Via Mazzini, 104 - 20158
 Sobrialo Olona Varese (VA)
 tel. +39.0331.649.599

Stabilimento
 Via Genova, 22 - 15050
 Carbonara Scrivia (AL)
 tel. +39.0131.892.941

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n. 8/09

1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo: **AT FLEX M2 (PMB 25/55 – 70)**
2. Usi previsti: **Prodotto per Pavimentazione Stradale, Aeroportuali e per altre aree soggette al traffico**
3. Fabbricante: **Alpha Trading S.p.A Unipersonale Piazza della Repubblica, 26 - 20124 Milano (MI), nello stabilimento di Corso Genova, 22 – 15050 Carbonara Scrivia (AL).**
4. Mandatario: **Non applicabile**
5. Sistemi VVCP: **Sistema 2+**
6. Norma armonizzata: **UNI EN 14023:2010**
 organismo notificato: **ABICert S.a.s. n. 1982**
7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Specificata tecnica armonizzata
Consistenza alle temperature di servizio intermedie	Penetrazione a 25°C UNI EN 1426:2015	25-55 dmm (classe 3)	UNI EN 14023:2010
Consistenza alle temperature di servizio elevate	Rammollimento Palla Anello UNI EN 1427:2015	≥ 70 °C (classe 4)	
Coesione (1)	"Force ductility" UNI EN 13589:2008 UNI EN 13703:2004	≥ 3 a 10°C (classe 7)	
Durabilità (Resistenza a invecchiamento RTFOT)	UNI EN 12607-1: 2007		
	Perdita in peso	≤ 0,5 % (classe 3)	
	Penetrazione residua UNI EN 1426:2015	≥ 60 % iniziale (classe 7)	
	Incremento di Palla Anello UNI EN 1427:2015	≤ 8 °C (classe 2)	
	Diminuzione di Palla Anello UNI EN 1427:2015	≤ 5 °C (classe 3)	
Infiammabilità	UNI EN ISO 2592:2003	≥ 250 °C (classe 2)	
Fragilità alle basse temperature di servizio	Punto di rottura Fraass UNI EN 12593:2007	≤ -15 °C (classe 7)	
Recupero di deformazione	Recupero Elastico a 25°C (2) UNI EN 13398 :2010	≥ 80 % (classe 2)	
Intervallo di elastoplasticità	UNI EN 14023 5.2.8.4: 2010	≥ 85 °C (classe 2)	
Stabilità allo stoccaggio	UNI EN 13399:2010		
	Palla Anello T/F 3 giorni a 180°C UNI EN 1427:2015	≤ 5 °C (classe 2)	
	Penetrazione T/F 3 giorni a 180°C UNI EN 1426:2015	≤ 9 0.1 x mm (classe 2)	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato.

Carbonara Scrivia (AL) addì 10-04-2020



ABICert
 fonte di certificazione

Silvio Stagni

ALPHA TRADING S.p.A.
 sede leg.: Piazza della Repubblica 26 - 20124 Milano
 Sede Amministrativa e Commerciale
 Firmatario unico: Carbonara Scrivia (AL)
 Deposito di CARBONARA SCRIVIA (AL)
 Alpha Trading S.p.A. Unipersonale Carbonara Scrivia (AL)

ALPHA TRADING SpA Unipersonale

Sede legale: Piazza della Repubblica, 26 - 20124 Milano - Partita IVA 11878090154 - C.F. 02877440105 - R.E.A.1503124 - Cap. Soc. € 25.000.000 I.v.
 Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001 da QCB con certificato n° 0676-09
 Info@alphatrading.it - www.alphatrading.it